ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

UNIL GERION TDL

100% СИНТЕТИЧНО ТРАНСМИСИОННО МАСЛО

210045/ 02.24

Rev. 5

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ

UNIL GERION TDL 75W90 е 100% синтетично, висококачествено, всесезонно масло предназначено за приложение в скоростни кутии и диференциали – TDL (Total Drive Line concept), на пътнически и индустриални превозни средства.

ПРЕДИМСТВА

- Много добра термична стабилност и отлична устойчивост на окисление при високите работни температури на съвременните трансмисии
- Гарантира удължен интервал между смените;
- Отлични мазилни характеристики при ниски температури и оптимално смазване при старт, дори и при много ниски околни температури, като осигурява и лекото превключване на предавките;
- Отлична защита на зъбните предавки при много високи натоварвания, резултат от изключително високите си EP и противоизносни характеристики;
- Намалява консумираната енергия.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Покрива изискванията на следните спецификации:

- API GL4/GL5/MT-1
- MAN 341 Type E-3
- MAN 342 M-3
- MAN 341 Z-2
- MB 235.8
- RENAULT TRUCKS GL5 HT
- SAE J2360
- SCANIA STO:01
- Volvo 97312
- ZF-TE ML 02B/05B/07A/08/12B/16F/17B/19C/21B

За контакти:
Офис и складова база : област Пловдив, с. Царацово 4204, ул. Хан Аспарух №1 Г
Телефон : +359 (0) 32 641 274
Мобилен телефон : +359 (0) 885 534 666; +358 (0) 889 709 666
E-mail : office@tim97.com; tim97@abv.bg
Интернет Страница : www.tim97.com

UNIL GERION TDL

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

За работа и складиране, запознайте се със съдържанието на листа за безопасност. В него ще научите и мерките за първа помощ в случай на инцидент.

При нужда, обърнете се към търговския представител на UNIL, за да Ви предостави копие от листа.

Събирането и третирането на отработеното масло трябва да се извършва в съответствие с местното законодателство и утвърдените правила за управление на отпадъците.

Съхранение : до 3 години, в неразпечатана оригинална опаковка в затворено помещение.

ТИПИЧНИ ФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Мерна единица	Метод	Типични Стойности
Вискозитетен клас по SAE	-	-	75W90
Относителна плътност при 15°C	kg/m³	NFT60101	870
Кинематичен вискозитет при 40°C при 100°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	96,8 14,5
Динамичен Вискозитет при -40°C	mPa.s	ASTM D2983	67500
Вискозитетен индекс	-	NFT 60136	155
Пламна температура	°C	NFT 60118	180
Температура на течливост	°C	NFT 60105	-48

Средните стойности на посочените по-горе типични характеристики са дадени само за информация!

ТИМ 97 - 9/18

За контакти:

Офис и складова база : област Пловдив, с. Царацово 4204, ул. Хан Аспарух №1 Г
Телефон : +359 (0) 32 641 274
Мобилен телефон : +359 (0) 885 534 666; +358 (0) 889 709 666
E-mail : office@tim97.com; tim97@abv.bg
Интернет Страница : www.tim97.com