UNIL MICROSPRAY BIO E 22

СИНТЕТИЧНО БИОРАЗГРАЖДАЩО СЕ МАСЛО ЗА МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ
ПРИЛАГАНО ЧРЕЗ ПУЛВЕРИЗАЦИЯ

410197/ 01.12
Rev. 0

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ

UNIL MICROSPRAY BIO E е висококачествено, високоефективно, несъдържащо хлор, синтетично, биоразграждащо се масла за металообработване.

MICROSPRAY BIO E е разработено от синтетични естери и подбран пакет с присадки.

MICROSPRAY BIO E е специално разработено за използване в металообработващи операции при обработка на всички видове стомани, включително неръждаеми и легирани стомани.

MICROSPRAY BIO E е предназначено за приложение в много различни видове машинни обработки на стомани, като рязане, пробиване, зъбонарязване, резбонарязване, протегляне и челно струговане.

MICROSPRAY BIO E може да се използват и при обработка на алуминий.

ВНИМАНИЕ: поради съдържащите се в тях специални присадки, MICROSPRAY BIO E не е подходящ при обработка на цветни метали!

ПРЕДИМСТВА

- Многофункционално приложение и отлична работа при различни скорости на рязане;
- Много нисък разход, благодарение на отличините му качества;
- Много високи EP характеристики;
- Гарантира максимална точност на обработваната повърхност;
- Напълно безвредно – несъдържа хлор и други вредни компоненти, и биоразградимо;

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

За работа и складиране, запознайте се със съдържанието на листа за безопасност. В него ще научите и мерките за първа помощ в случай на инцидент.

При нужда, обърнете се към търговския представител на UNIL, за да Ви предостави копие от листа.

Събирането и третирането на отработеното масло трябва да се извършва в съответствие с местното законодателство и утвърдените правила за управление на отпадъците.

Съхранение : до 3 години, в неразпечатана оригинална опаковка в затворено помещение.

ТИПИЧНИ ФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Мерна единица	Метод	Типични Стойности
Относителна плътност при 15°C	kg/m³	NFT 60101	948
Кинематичен вискозитет при 40°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	22
Пламна температура (PMCC)	°C	ASTM D 92	>220
Цвят	-	-	Прозрачен

Средните стойности на посочените по-горе типични характеристики са дадени само за информация!

ТИМ 97 - 9/18

За контакти:
Офис и складова база : област Пловдив, с. Царацово 4204, ул. Хан Аспарух №1 Г
Телефон : +359 (0) 32 641 274
Мобилен телефон : +359 (0) 885 534 666; +358 (0) 889 709 666
E-mail : office@tim97.com; tim97@abv.bg
Интернет Страница : www.tim97.com